# **Technical Data Sheet**

上海富震新材料有限公司

电话: 13916384532 邮箱: bcc\_sales@126.com

## 邦牢科Bondloc™MS-3015

改性硅烷密封胶

## 产品描述

邦牢科Bondloc™ MS-3015是一款单组份改性硅烷密封胶,在金属、热塑性材料、复合材料和其它通用材料上具有极好的附着力。它不含异氰酸酯和溶剂、固化快速、低VOC、高韧性。

MS-3015主要设计用于工业领域的密封和低强度粘接。

### 产品特性

- 基材适应性广;
- 不含异氰酸酯和溶剂;
- 固化快速;
- 低VOC;
- 中等强度和适中韧性。

## 技术参数

	测试项目	MS-3015
一般特性	胶粘剂类型	单组份改性硅烷
	颜色	灰、黑、白
	密度,25℃	$1.6 \mathrm{g/cm^3}$
	布式粘度,25℃	180000-280000cps
	应用温度	-40-100℃
	保质期,5-25℃	12 个月
固化特点	施胶温度	5−40°C
	表干时间	25分钟
	固化后硬度,邵氏硬度A	55



## **Technical Data Sheet**

上海富震新材料有限公司

电话: 13916384532

邮箱: bcc\_sales@126.com

	测试项目	MS-3015
物理特性	拉伸强度(25℃)	3.0MPa
	拉伸模量	2.2MPa
	断裂伸长率	150%

上述数据仅可视为产品典型值,不应当作为技术规格使用。

### 安全须知

使用本产品前,请参考物料安全数据 (MSDS) 获取产品安全性的详细数据,推荐的处置防范的方法以及产品储存方法。

#### 声明

本手册的内容不得推定为授予可侵犯富震或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异,客户有责任确定手册中的产品和信息是否适合其本身使用,并确保自己的工作场所以及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。富震对本手册中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。如果产品注明为"试验品"或"开发品",则表示: (1) 这种产品的技术规格可能尚未完全确定; (2) 在接触和使用这种产品时需要进行对其危害性的分析和特别注意; (3) 富震很有可能修改技术规格和/或停产; 和 (4) 尽管富震可能不时提供该等产品的样品,但富震没有义务为任何使用或应用提供该等产品或以其他方式将该等产品商品化。

